

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(kelnių, švarkų, antpečių, kepurių audiniams)

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	vilna 45±2 poliesteris 55±2	LST ISO 1833 : 2011
2.	Paviršiaus tankis	g/m ²	289±10	LST EN 12127 : 1999
3.	Trūkimo savybės	daN	metmenų/ataudų ≥25	LST EN ISO 13934-1 : 2013
4.	Nusidažymo atsparumas:	balai		
4.1.	- lyginimui	balai	≥4	LST EN ISO 105-XII:1998
4.2.	- šviesai	balai	≥4	LST EN ISO 105-BO2 : 2013
4.3.	- trinčiai	balai	≥4	LST EN ISO 105-X12 : 2002
4.4.	- šlapiai trinčiai	balai	≥3	LST EN ISO 105-X12 : 2002
4.5.	- prakaitui	balai	≥4	LST EN ISO 105-E04 : 2009
4.6.	- skalbimui	balai	≥4	LST EN ISO 105-C010 : 2007
5.	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus prie 40 °C	%	≤3	LST EN ISO 6330:2012
6.	Atsparumas dilinimui	ciklai	≥20 000	LST EN ISO 12947-2 : 2000
7.	Atsparumas pumpuravimuisi	balai	4-5	LST EN ISO 12945-2 : 2001
8.	Tepalų atstūmimas	balai	5	LST EN ISO 14419 : 2010
9.	Gaminio išvaizdos įvertinimas po skalbimo/valymo	%	±2.5/±0.5	LST EN ISO 6330: 2012
10.	Spalva		žalia juoda	artima PANTONE FASHION+ HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą - 19-0309 TPX artima PANTONE FASHION+ HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą - 19-0000 TPX

Generalinis direktorius



Vladimiras Ivlijevas

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(sijonų audiniams)

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	vilna 44±2 PES 54±2 likra -2	LST ISO 1833 : 2011
2.	Paviršiaus tankis	g/m ²	215±10	LST EN 12127 : 1999
3.	Trūkimo savybės	N	metmenų ≥ 420 ataudų ≥ 330	LST EN ISO 13934-1 : 2013
4.	Nusidažymo atsparumas:	balai		
4.1.	- lyginimui	balai	>4	LST EN ISO 105-X11: 1998
4.2.	- šlapiai trinčiai	balai	4-5	LST EN ISO 105-X12 : 2002
4.3.	- sausai trinčiai	balai	4-5	LST EN ISO 105-X12 : 2002
4.4.	- organiniams tirpikliams	balai	4-5	LST EN ISO 105-X05 : 1998
4.5.	- skalbimui prie 40°C	balai	4-5	LST EN ISO 105- C06 : 2010
4.6.	- prakaitui	balai	4-5	LST EN ISO 105-E04 : 2009
5.	Atsparumas dilinimui	ciklai	>30 000	LST EN ISO 12947-2 : 2000
6.	Spalva		juoda	artima PANTONE FASHION+ HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą - 19-0000 TPX

Generalinis direktorius



Vladimiras Ivlijevas

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(vasarinių kelnų audiniams)

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	vilna 45±5 poliesteris 55±5	LST ISO 1833 : 2011
2.	Paviršiaus tankis	g/m ²	189±10	LST EN 12127 : 1999
3.	Trūkimo savybės	daN	>600	LST EN ISO 13934-1 : 2013
4.	Nusidažymo atsparumas:	balai		
4.1.	- lyginimui	balai	>4	LST EN ISO 105-X11: 1998
4.2.	- šlapiai trinčiai	balai	3-4	LST EN ISO 105-X12 : 2002
4.3.	- sausai trinčiai	balai	4-5	LST EN ISO 105-X12 : 2002
4.4.	- organiniams tirpikliams	balai	4-5	LST EN ISO 105-X05 : 1998
4.5.	- skalbimui prie 40°C	balai	4/4	LST EN ISO 105-C06 : 2010
4.6.	- prakaitui	balai	>4	LST EN ISO 105-E04 : 2009
5.	Atsparumas dilinimui	ciklai	≥20 000	LST EN ISO 12947-2 : 2000
6.	Atsparumas pilingui	balai	4-5 po 2000 ciklų	LST EN ISO 12945-2 : 2001
7.	Spalva		juoda	artima PANTONE FASHION+ HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą - 19-0000 TPX

Generalinis direktorius



Vladimiras Ivlijevas

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(marškinių audiniams)

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	medvilnė –35 poliesteris – 65	LST ISO 1833 : 2011
2.	Paviršiaus tankis	g/m ²	130 ± 5%	LST EN 12127 : 1999
3.	Trūkimo savybės	N	metmenų – 750 ataudų – 350	LST EN ISO 13934-1 : 2013
4.	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus	%	>1	LST EN ISO 5077 : 2008
5.	Nusidažymo atsparumas:	balai		
5.1.	- šviesai	balai	>4-5	LST EN ISO 105-BO2 : 2013
5.2.	- trinčiai	balai	>4-5	LST EN ISO 105-X12 : 2002
5.3.	- organiniams tirpikliams	balai	>5	LST EN ISO 105-X05 : 1998
5.4.	- skalbimui prie 95°	balai	>4-5	LST EN ISO 105-C06: 2010
5.5.	- prakaitui	balai	>4-5	LST EN ISO 105-E04 : 2009
5.6.	- lyginimui	balai	>4-5	LST EN ISO 105-X11 : 1998
6.	Atsparumas dilinimui	ciklai	30 000	LST EN ISO 12947-2 : 2000
7.	Atsparumas pumpuravimuisi	balai	4-5 po 7000 ciklų	LST EN ISO 12945-2 : 2001
8.	Neglamžumas	%	>75	
9.	Laidumas orui	mm/s	>38	LST EN ISO 9237 : 1997
10.	Spalva		balta žalsva	pagal PANTONE FASHION+ HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą - 11-0606 TPX artima PANTONE FASHION+ HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą - 17-0510 TPX

Generalinis direktorius



Vladimiras Ivlijevas

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(striukių, specialiųjų striukių audiniui)

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	trislauksnė medžiaga su mikroporėta membrana: 1 sluoksnis poliestris - 100 2 sluoksnis poliuretaninė membrana - 100 3 sluoksnis poliamidinis pluoštas - 100	LST ISO 1833 : 2011
2.	Paviršiaus tankis	g/m ²	247±12	LST EN 12127 : 1999
3.	Trūkimo savybės	N	900	LST EN ISO 13934-1 : 2013
4.	Laidumas orui	mm/cm	0	LST EN ISO 9237 : 1997
5.	Nusidažymo atsparumas	balai		
5.1.	- šviesai		6	LST EN ISO 105-BO2 : 2013
5.2.	- jūros vandeniui		4	LST EN ISO 105-B02 : 2013
5.3.	- organiniams tirpikliams		4	LST EN ISO 105-X05 : 1998
5.4.	- skalbimui		4	LST EN ISO 105- C06:2010
6.	Atsparumas dilinimui	sūkliai	≥45 000	LST EN ISO 12947-2 : 2000
7.	Atsparumas vandens prasiskverbimui	cm	800	LST EN ISO 20811 : 1997
8.	Spalva		žalia	artima PANTONE FASHION+ HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą - 19-0309 TPX

Generalinis direktorius



Vladimiras Ivlijevas

1.7 priedas**PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS**
(specialiųjų kelių audiniui)

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	medvilnė –33 poliesteris – 67	LST ISO 1833 : 2011
2.	Paviršiaus tankis	g/m ²	272± 12	LST ISO 3801: 1998
3.	Trūkimo savybės	N	metmenys –≥1400 ataudai –≥800	LST EN ISO 13934-1 : 2013
4.	Matmenų pokytis po skalbimo prie 40°	%	<2	LST EN 5077 : 2008
5.	Nusidažymo atsparumas:	balai		
5.1.	- šviesai		5	LST EN ISO 105-BO2 : 2013
5.2.	-skalbimui prie 40°C		4/5	LST EN ISO 105-CO6:2010
5.3.	- sausai trinčiai		4	LST EN ISO 105-X12:2002
5.4.	- prakaitui		4/5	LST EN ISO 105-E04:2009
5.5.	- organiniams tirpikliams		4/4	LST EN ISO 105-XO5 : 1998
5. 6.	- šlapiai trinčiai		3	LST EN ISO 105-X12 : 2002
6.	Atsparumas dilinimui	sūkliai	≥ 30 000	LST EN ISO 12947-2: 2000
7.	Pynimas		ruoželis2/2	
8.	Spalva		juosva	artima PANTONE FASHION+ HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą - 19-4023 TPX

Generalinis direktorius



Vladimiras Ivlijevas

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(atšvaistinės juostos medžiagai)

Atšvaitinė juosta turi būti nemažiau kaip 20 mm pločio, sidabrinės spalvos, lengvai valoma, nelūžinėti esant neigiamai temperatūrai.

Atšvaistinė juosta turi atlaikyti nemažiau kaip 25 skalbimo ciklus esant temperatūrai 60°C pagal LST EN ISO 6330:2015 ir 25 cheminio valymo ciklus pagal LST EN ISO 3175-1:2010 standartus.

Generalinis direktorius



Vladimiras Ivlijevas