

- Išeiga:  
Vertinant, jog gręžiamos 12 mm diametro skylės, 12 cm atstumu viena nuo kitos ir nesant produkto praradimo.

Sienos storis (cm)	Skylės gylis (cm)	Suvartojimas (ml/m)	Suvartojimas (tūtos/m)	Efektyvumas (m/tūta)	Efektyvumas (m/dėžė)	Efektyvumas (m/bakelis)
9	7	71	0,12	8,3	99	140
14	12	122	0,20	5,0	60	81
19	17	173	0,29	3,4	40	57
29	27	275	0,46	2,1	25	36
40	37	377	0,63	1,5	18	26
50	47	478	0,80	1,2	14	20
60	56	570	0,95	1,0	12	17

- Kadangi produktas naudojamas tokioje formoje, kokioje ir tiekiamas, nėra jokios galimybės padaryti klaidų atskiedžiant.
- Produktą reikia apsaugoti, kad neužšaltų.

## 5. Paruošimas

- Injektavimas nuo kylančios drėgmės yra efektyvus tik tada, kai skylės yra gręžiamos virš grindų lygio.
- Jeigu apdorojamas paviršius jau seniau buvo bandomas apsaugoti nuo drėgmės (pvz.: angliavandeniliu ar sintetinėmis medžiagomis), tai geriausia skyles gręžti žemiau tų vietų (jeigu įmanoma).
- Grindjuostės ir drėgmės paveiktas tinkas turi būti pašalintas mažiausiai 50 cm aukščiau nuo matomos pažeistos vietos. Būtina įvertinti galimybę drėgmei patekti į vidų iš kitos sienos pusės (pvz. aukštesnis grunto lygis, porėtas apdailinis paviršius ar purvo kaupimasis sienos ertmėse).
- Horizontalios 12 mm diametro skylės yra gręžiamos (geriausia siūlėje) 10 – 12 cm atstumu viena nuo kitos. Gręžimo gylis, vadinasi ir **PC® Aquadry Gel** išeiga, priklauso nuo sienos storio (žiūrėti 4 skyrių). Vidiniai kampai turi būti gręžiami kampu, kad pilnai horizontaliai apdoroti paviršius.
- Prieš injektuojant **PC® Aquadry Gel** reikia su kompresoriumi išpūsti dulkes iš skylių.
- Naudojant prailginimo antgalius išgręžtos skylės yra pilnai užpildomos **PC® Aquadry Gel**. Dėl papildomos informacijos apie hermetiko spaudiklį ir galimus jo injektavimo antgalius, kreipkitės į vietinį Tradecc atstovą.
- Kai gelis pilnai įsigeria į apdorojamą paviršius, skyles galima užpildyti cementiniu hidroizoliaciniu remontiniu mišiniu.
- Besijungiančios sienos, kurių nereikia apdoroti nuo drėgmės, turi būti atskirtos nuo pažeistos sienos sudarant vertikalų barjerą su **PC® Aquadry Gel**. Vertikalaus barjero suformavimo procedūra nesiskiria nuo horizontalaus.
- Panaudojus **PC® Aquadry Gel** susiformuoja horizontalus barjeras nuo kylančios drėgmės. Drėgmei, kuri buvo susikaupusi sienoje iki injektavimo, išgaruoti reikia laiko. Todėl reiktų įvertinti, kad vidutiniškai 2,0 – 2,5 cm sienos išdžiūna per 1 mėnesį. Džiūvimo laikotarpį galima sumažinti užtikrinant optimalią ventiliaciją aplink sieną.
- Kai apdorota siena yra iš naujo pertinkuojama, reikia vadovautis šiomis taisyklėmis. Tik drėgmei laidūs dažai ar medžiagos turi būti naudojamos apdailai. Sienos, kurios buvo paveiktos drėgmės, dažnai turi higroskopinių druskų, todėl ypač rekomenduojame prieš tinkuojant sieną apdoroti ją su druskų valikliu (impregnantu). Specialistai prieš atlikdami darbus turi būti prakonsultuoti. Dėl detalesnės informacijos, kreipkitės į vietinį Tradecc atstovą.

## 6. Įpakavimas

- 12 x 600 ml tūtelių („dešrų“) dėžėje.

## 7. Valymas

Nesukietėjęs gelis gali būti nuvalytas naudojant šilta vandenį ir šiek tiek valiklio.