

Injektavimo medžiagos BentogROUT charakteristikos

SAUSO MIŠINIO TECHNINĖS SAVYBĖS	
SAVYBĖS	REIKŠMĖ
Tankis	881,02
Savitasis svoris	2,5 g/cm ³
Surištos dregmės kiekis	12%

GALUTINAI SUKIETĖJUSIOS MEDŽIAGOS SAVYBĖS	
SAVYBĖS	REIKŠMĖ
Pralaidumas (ASTM D5084)	5,2 x 10 ⁻⁸ cm/sec
Dumblo masė	1,22 kg/l
Kūgio Penetrometras (24 h)	44 mm
Išėiga maišui	0,06 m ³

Visas specifikacijose minimas medžiagas galima keisti kitomis - lygiavertėmis medžiagomis, turinčiomis ne prastesnes technines charakteristikas.