

## MEDŽIAGŲ APRAŠYMAS

Termoporos – ilgaamžės baltojo polistireninio putplasčio plokštės. Tai ekologiška ir efektyvi termoizoliacinė medžiaga. Termoporos EPS 70 naudojamas fasadų apšiltinimui iš išorės padengiant polistireninį putplastį tinku ar lakštiniais elementais.

### Pakuotėje:

- išmatavimai 500 x 1000 mm - 0,3 m<sup>3</sup>

### Pakuotėje:

- storis 50 mm - 12 lapų
- storis 100 mm - 6 lapai
- storis 150 mm - 4 lapai
- storis 200 mm - 3 lapai

### Savybės:

Tipas	Šilumos laidumas, W/(m•K)	Stipris gniuždant iki 10% deformacijos, kPa	Stipris lenkiant, kPa	Stipris tempiant, kPa	Ilgalaikis įmirkis visiškai panardinus vandenyje, masės %	Matmenų stabilumo normaliose laboratorinėse sąlygose klasė	Matmenų stabilumo sąlygose (23±2) °C/ (90±5) % RH, ribinis lygis
EPS 70	≤0,039	≥70	≥115	≥100	≤5	DS (N) 2	DS (70,-) 1

### PVC langai, (triplex 33.1)

- Profilių sistema:  
Plastimet Elite (6 kamerų)
- Profilių spalva: balta
- Stiklinimas: 33.1 / 14 /4T (St.p. su laminuotu stiklu, Ug=1.1)
- Balkono jungtis (3mm),
- Uw ≤ 1.33.

Skardos lankstiniai iš dažytos cinkuotos skardos, 0,45 arba 0,5mm storio.

### Tinkelis armavimo 165g/m<sup>2</sup> 1.1 x 50m CAPAROL Capatect-Gewebe 650/110

Armavimo tinkelis naudojamas „Capatect WDVS“ fasadų apšiltinimo sistemose „A“ ir „B“

### Gewebe 650/110:

50 m rulonas, 1100 mm pločio = 55,0 m<sup>2</sup>



UAB „LB BALTIC”  
Naugarduko g. 95  
LT-03160, Vilnius  
Įm. k. 302310118  
PVM k. LT100005647419  
Ats. sąsk. LT557300010114063888  
Tel. / faks. 852030795  
Tel. 867472001  
[info@lbbaltic.lt](mailto:info@lbbaltic.lt), [www.lbbaltic.lt](http://www.lbbaltic.lt)

Apretūros danga - **20-30% organinė medžiaga.**

Pradinis atsparumas plyšimui - **1750 N/5 cm**

Su plotu susijusi masė - **165 g/m<sup>2</sup> ± 5 % pagal DIN 53854**

Atsparumo plyšimui praradimas palaikius šarme < **50% (28 d NaOH 5% arba 24 val. šarminių tirpalų pH 12,5/60°C)**